

注释:

- 1. 材料: 紫外熔融石英
- 2. 入射角: $0\pm2^\circ$
- 3. 光洁度: 60-40
- 4. 中心波长: 785nm
- 5. 半带宽: 3.0 nm (typical);
5.5 nm (maximum)
- 6. 透过带: $T_{\text{abs}} > 90\%$ 785nm
- 7. 截止带1: $O_{\text{dabs}} > 5@612-777.2\text{nm}$
- 8. 截止带2: $O_{\text{dabs}} > 6@722.2-773.2\text{nm}$
- 9. 截止带3: $O_{\text{dabs}} > 6@796.8-863.5\text{nm}$
- 10. 截止带4: $O_{\text{dabs}} > 5@792.9-1213.8\text{nm}$
- 11. 激光损伤阈值: $0.1\text{J}/\text{cm}^2@532\text{nm}$ (10ns pulse width)

最小有效孔径 $\phi 10.00$

$\phi 12.50^{+0.00}_{-0.10}$

2 ± 0.10

注:

- 1: 仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
- 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

 GU OPTICS			
联合光科技（北京）有限公司			
名称	高性能窄带带通滤光片-未封装 D=12.50mm		
产品编号	199428	单位: mm	投影 